

#### **Produktdatenblatt**

# **KORUND SK**

Korund SK I und II ist ein synthetisches, mineralisches, umweltfreundliches, eisenfreies Strahlmittel nach ISO 11126-7 (SK I) N/FA-WA/G und (SK II) N/FA-A/G. Korund ist ein elektrisch erschmolzenes, kristallisiertes Aluminiumoxid (Al2O3) und anwendbar gemäß den Anforderungen der BGR 500 Teil 2, Kapitel 2.24, Arbeiten mit Strahlgeräten (Strahlarbeiten) mit folgenden technischen Daten:

## SK I - Edelkorund weiß:

Aluminiumoxid > 99,30 %Spezifisches Gewicht ca.  $3,92 \text{ kg/dm}^3$ Schüttgewicht  $1,5-1,8 \text{ kg/dm}^3$ Härte nach Mohs ca. 9

## SK II - Normalkorund braun:

Aluminiumoxid > 95 %Spezifisches Gewicht ca. 3,96 kg/dm<sup>3</sup> Schüttgewicht  $1,6-2,0 \text{ kg/dm}^3$ Härte nach Mohs ca. 9

# KEINE WASSERLÖSLICHEN BESTANDTEILE KEINE FREIE KRISTALLINE KIESELSÄURE KEIN METALLISCHES EISEN

## SK III – FeSi-Korund braun:

Aluminiumoxid 39 %
Spezifisches Gewicht ca. 5,5 kg/dm³
Schüttgewicht der ca. 2,5 kg/dm³
Härte nach Mohs ca. 9

KEINE WASSERLÖSLICHEN BESTANDTEILE KEINE FREIE KRISTALLINE KIESELSÄURE METALLISCHES EISEN

Juli 2013

STEAG Power Minerals GmbH Duisburger Str. 170 46535 Dinslaken, Deutschland E-Mail: pqa@steag.com

## STRAHLSYSTEME

- · Druckluftstrahlanlagen
- Injektorstrahlkabinen

## **ANWENDUNGSGEBIETE**

- Reinigungsstrahlen
- Mattieren
- Raustrahlen
- · Strahlen von NE-Metallen
- · Staubarmes Trockenstrahlen

### KÖRNUNGEN

Für SK I und SK II: Macrokörnungen nach Fepa von F12 – F220

Für SK III: Sorten-Nr.

2 0.125 - 0.25 mm
3 0.25 - 0.50 mm
5 0.50 - 1.00 mm
7 1.00 - 1.40 mm

Weitere Körnungen auf Anfrage

## **VERPACKUNG**

· 25 kg Papiersäcke auf Einwegpaletten

