

RotoSoft Strahltechnik GmbH	STRAHL- VERFAHRENS- TECHNIK	76776 Neuburg Bahnhofstraße 11 Tel. 07273-94947-0 e-mail: guenter@weisenburger- strahltechnik.com
---------------------------------------	--	--

Technisches Merkblatt

RotoSoft Kalzitpudermehl

Produktinformation:
Weißes Kalziumcarbonat aus der Formation mit dichtem Gefüge

Chemische Zusammensetzung		Physikalische Daten	
CaCO ₃	98,53%	Rohdichte	2,7g/cm ³
MgCO ₃	0,36%	Schüttgewicht	1,25-1,30t/m ³
SiO ₂	0,25%	Härte nach Mohs	3
Fe ₂ O ₃	0,10%	Feuchtigkeit	0,1% ab Werk
Al ₂ O ₃	0,06%		
Mn ₂ O ₃	0,06%	Optische Daten	
Wasserlösliche Anteile	0,05%	Rx	87,4
		Ry	85,0
		Rz	72,2

Siebanalyse	
Maschenweite in mm	Rückstand in %
0,300	0,00%
0,200	30,00%
0,180	17,30%
0,100	44,00%
0,080	4,80%
0,040	3,20%
<0,040	0,70%

Verpackung: in 25 kg Papiersäcke auf Europaletten überschumpft

RS Kalzitgranulat ist ein Produkt unserer Natur.

Schwankungen der naturgegebenen Eigenschaften können nicht ausgeschlossen werden.

Die angegebenen Daten sind Durchschnittswerte unserer Qualitätsüberwachung, welche durch ständige Überprüfung ermittelt werden.